



COEFFICIENTI DI RESTRINGIMENTO

Coefficienti di restringimento lineare :

Frassino	0,360
Pioppo	0,243
Faggio	0,340
Abete	0,310
PINO SILVESTRE	0,340

Esempio :

Tavola piallata per terrazze al 20% d'umidità 27x145

1. L'umidità arriva regolarmente al 11% durante l'estate o l'inverno:

$$0,145 - ((20-11)*0,145*0,34/100) = 0,140$$

La tavola sarà non più di 140 mm di larghezza.

2. L'umidità arriva fino al 30% in autunno e in primavera:

$$0,145 - ((20-30)*0,145*0,34/100) = 0,149$$

La tavola misurerà 149 mm in larghezza.

Estratto da l'opera di M. Petipas« Technologie comparée des Industries du bois ».

TORNITURA

Le nostre tavole per terrazza , i listelli, ... sono confezionate in pacchi con doghe interposte: lo spazio che si crea permette una omogenea ripartizione dell'impregnante e garantisce una lunga durata nel tempo



Il ritorno rapido al 20% d'umidità, corrispondente al DTU, normativa francese, per la pose del legno piallato in autoclave, evita l'apparizione della muffa bianca sul legno e il riscaldamento.

CLASSI DELL'ASPETTO DEL LEGNO

Sulla faccia di riferimento

TEESOURCING commercializza solamente il tipo A/B

Aspetto del legno	A	B	A/B
Fessure	Sono ammesse leggere screpolature non traversanti	Screpolature non traversanti sono ammesse	La scelta A/B comprende generalmente 50% di scelta A e 50% di scelta B
Nodi sani	Ammessi	Ammessi	
Nodi neri	Diametro max. 1/4 della larghezza	Diamètres max. 1/3 della larghezza	
Nodi saltati	Non ammessi	Diametro 15mm distanza minima ammessa tra i nodi 1,5m	
Traccia cuore	Lievi ammesse nei paramenti	Cuore sano ammesso nei paramenti	
Tasche di resina	Piccole tasche amesse lung. max. 20mm	Piccole tasche amesse lung. max. 40mm	
Punture di insetti	Non accettate	Piccole punture nere accettate	
Mancanza di piallatura	Amesso solamente in contro - rivestimento	Accettato in contro - rivestimento	
Aspetto della piallatura	Pelo leggero ammesso (contro filo)	Aspetto peloso ammesso (contro filo)	
Tolleranze delle parti di lavorazione	8/10 ^e dello spessore consentito. Sulle altre dimensioni : nella tolleranza di una buona qualità tecnica.		

L'aspetto estetico e il colore del legno non sono da considerarsi difetti.



FSC
www.fsc.org

FSC® C136138

La marque de la gestion forestière responsable

LEGGNO DALLA POLONIA